

Wellenarten nach VDW

(Stand: 2015)

Wellenart	Wellenhöhe (h) mm	Wellenteilung (t) mm
G	< 0,6	≤ 1,8
F	≥ 0,6 bis < 1,0	> 1,8 bis ≤ 2,6
E	≥ 1,0 bis < 1,9	> 2,6 bis ≤ 3,5
D	≥ 1,9 bis < 2,2	> 3,5 bis ≤ 4,8
B	≥ 2,2 bis < 3,1	> 4,8 bis ≤ 6,5
C	≥ 3,1 bis < 4,0	> 6,5 bis ≤ 7,9
A	≥ 4,0 bis < 5,0	> 7,9 bis ≤ 10,0
K	≥ 5,0	> 10,0

Wellenhöhe und -teilung müssen gleichzeitig erfüllt sein, um eine Einstufung des Wellenprofils vornehmen zu können.

Verband der Wellpappen-Industrie e.V.
Hilpertstraße 22
64295 Darmstadt

Tel.: +49 6151 9294-0
Fax: +49 6151 9294-30

www.wellpappen-industrie.de